



Лист технической информации

HumiSeal® Stripper 1072

HumiSeal® Stripper 1072 —раствор для удаления, растворяющий полиуретановые отвержденные покрытия HumiSeal®, не оказывая негативного влияния на платы или компоненты печатных плат. Раствор для удаления HumiSeal® Stripper 1072 полностью соответствует Директиве RoHS 2002/95/EC.

Физические свойства HumiSeal® Stripper 1072

Раствор для удаления	1072
Совместимые покрытия HumiSeal®	1A20, 1A33, 2A64
Относительная скорость испарения (BuAc=1)	0,66
Относительная плотность г/см ³	0,99
Точка вспышки (°C) по методу ТСС	40,6
VOC (г/л)	957
Срок годности от даты производства	12 месяцев
Цвет	Голубой

HumiSeal® Stripper 1072 безопасен при нанесении на медные, золотые, серебряные или никелевые покрытия, сталь, латунь, бронза, фенольные смолы, аминоотверждаемые эпоксидные смолы, полиэтилен, тефлон, Kel-F, неопрен или вулканизированная резина. Он оказывает агрессивное воздействие на отверждающиеся ангидридами эпоксиды и большинство силиконов. Он приведет к набуханию или растворению полистирола, винила, оргстекла и акрила.

Указания по применению

Погрузите компонент или печатный узел в HumiSeal® Stripper 1072. Скорость растворения покрытия будет зависеть от его толщины и возраста. Нагревание HumiSeal® Stripper 1072 повысит эффективность растворения покрытия (внимание: не превышайте максимальную температуру 48°C). Использование механических смесителей ускорит скорость растворения. HumiSeal® Stripper 1072 также можно использовать для удаления покрытия с небольших участков, нанося несколько капель в нужное место. После удаления покрытия тщательно промойте узел в изопропиловом спирте или деионизированной воде. Если поверхность компонента или узла после промывки помутнела, значит покрытие полностью не удалось. Следовательно, удаление следует повторить. Перед повторным нанесением покрытия высушите узлы не менее 30 минут при температуре 66°C.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами
121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru



HumiSeal® Stripper 1072

Меры предосторожности при обращении

HumiSeal® Stripper 1072 — горючий раствор и, поэтому необходимо соблюдать следующие стандартные меры предосторожности:

- Раствор следует применять только в хорошо вентилируемых помещениях.
- Необходимо носить защитные перчатки и очки.
- В случае длительного контакта с кожей, ее необходимо промыть водой.
- В случае попадания в глаза, их нужно промыть водой, затем — разбавленным борным раствором, после чего следует связаться с врачом.
- Избегать длительного вдыхания паров раствора.
- Неиспользованные остатки продуктов HumiSeal® необходимо утилизировать в соответствии с применимыми экологическими нормами.
- Для получения более подробной информации необходимо обратиться к паспорту безопасности вещества (MSDS/SDS).



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru