

# Лист технической информации

## Редалид 160

### Силиконовый эластомер

**Двухкомпонентный, смешиаемый в пропорции 1:1, темно-серый компаунд общего применения с хорошей текучестью и огнестойкостью**

#### Особенности и преимущества

- Хорошая текучесть
- Отвердение при комнатной температуре или ускоренное горячее отверждение
- Умеренная теплопроводность
- UL 94 V-0
- Быстрый, универсальный процесс для отверждения, контролируемый температурой
- Может быть рассмотрен для применений, требующих дополнительной огнестойкости

#### Состав

- Серый
- Пропорция смешивания 1:1
- Полидиметилсиликсан

#### Области применения

- Силиконовый эластомер Редалид 160 подходит для применения в качестве типового заливочного материала для источников питания, соединительных элементов, датчиков, промышленных элементов управления и трансформаторов.

#### Типичные свойства

Составители технических условий: Данные значения не предназначены для использования при подготовке спецификаций.

Свойство	Единица измерения	Результат
Одно- или двухкомпонентный	-	Двухкомпонентный
Цвет	-	От темно-серого до черного
Вязкость (Компонент А)	сП	6000
	Па·с	6
Вязкость (Компонент В)	сП	3 730
	Па·с	3,7
Вязкость (Смешанный)	сП	4865
	Па·с	4,8
Удельная плотность (неотверженный компонент А)	-	1,61
Удельная плотность (неотверженный компонент В)	-	1,60
Теплопроводность	БТЕ/ч фт °F	0,36
	Вт/м °K	0,62
Время жизни при 25 °C (минуты)	минуты	20
Время отверждения при 25 °C	часы	24
Время горячего отверждения при 100 °C	минуты	4
Твердость по Шору А	-	56
Диэлектрическая прочность	Вольт/мил	475
	кВ/мм	19
Удельное объемное сопротивление	Ом*см	5,6 E+14
Диэлектрическая постоянная		
при 100 Гц	-	3,51
при 100 кГц	-	3,45
Тангенс угла диэлектрических потерь		
при 100 Гц	-	0,0047
при 100 кГц	-	0,00118
Линейный СТЕ (коэффициент термического расширения) (по DMA)	мкм/м·°C или ч./млн	200
Классификация UL RTI (Относительный теплопроводный индекс)	°C	150



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33  
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru



# Редалид 160

## Описание

Силиконовые компаунды Редалид поставляются в виде двухкомпонентных наборов жидких компонентов с пропорцией смешивания 1:1. Когда жидкие компоненты тщательно перемешиваются, смесь отверждается до гибкого эластомера, который хорошо подходит для защиты электрических/печатных узлов (электронных сборок). Компаунды Редалид отверждаются без экзотермического эффекта с постоянной скоростью независимо от толщины сечения или степени удержания.

Силиконовый компаунд Редалид не требует постотверждения и может быть немедленно введен в эксплуатацию после завершения режима отверждения. Стандартные силиконовые компаунды требуют подготовки (обработки) поверхности подслоем в дополнение к хорошей очистке для адгезии, в то время как для компаундов, не требующих подслоя перед нанесением, необходима только хорошая очистка.

Данный материал имеет класс огнестойкости UL 94-V-0. Более подробную информацию о диапазонах толщин см. в файле UL QMFZ2.E40195.

## Методы нанесения

- Автоматическое смешивание, дозирование и нанесение
- Ручное смешивание

## Смешивание и дегазация

Эти продукты поставляются в пропорции смешивания 1:1, что является очень надежным в производственных условиях и допускает некоторые изменения в технологическом оборудовании и оборудовании нанесения продукта. В большинстве случаев дегазация не требуется.

## Подготовка поверхностей

В применениях, требующих адгезии, для многих силиконовых компаундов потребуется подслой. Для достижения наилучших результатов подслой следует наносить очень тонким равномерным слоем, а затем вытираять после применения. После нанесения должен быть тщательно отвержен перед использованием силиконового компаунда. Дополнительные инструкции по использованию подслоя можно найти в информационных листах, относящихся к отдельным подслоям.

## Обработка/Отверждение

Тщательно смешанные силиконовые компаунды Редалид могут быть залиты/дозированы непосредственно в контейнер, в котором они должны отверждааться. Следует позаботиться о том, чтобы свести к минимуму захват воздуха. Когда это практически возможно, заливку/дозирование следует производить в вакуме, особенно если в заливаемом или герметизируемом компоненте много небольших пустот. Если этот метод не может быть использован, устройство следует опорожнить после заливки/дозирования силиконового компаунда. Силиконовые компаунды Редалид могут отверждааться либо при комнатной температуре (25 °C / 77 °F), либо при высоких температурах. Компаунды, отверждаемые при комнатной температуре, также для более быстрого отверждения могут подвергаться воздействию тепла. Идеальные условия отверждения для каждого продукта приведены в таблице выбора продукта.

## Время жизни и скорость отверждения

Реакция отверждения начинается с процесса смешивания. Первоначально отверждение проявляется постепенным увеличением вязкости, за которым следует гелеобразование и переход в твердый эластомер. Время жизни определяется как время, необходимое для удвоения вязкости после смешивания компонентов А и В (основа и отвердитель), и сильно зависит от температуры и применения. См. таблицу данных.

## Применимые температурные диапазоны

Для большинства применений силиконовые компаунды должны работать в диапазоне температур от -45 до 200 °C (от -49 до 392 °F) в течение длительного периода времени. Однако как на низкотемпературном, так и на высокотемпературном концах спектра поведение материалов и производительность в конкретных применениях могут стать более сложными и потребовать дополнительных факторов, которые необходимо учитывать, и должны быть надлежащим образом протестированы для конкретной среды конечного использования.

Работа при низких температурах и термоциклирование в таких условиях, как -55 °C (-67 °F), возможно, но эффективность применения следует проверить для ваших деталей или узлов. Факторами, которые могут повлиять на эффективность применения, являются конфигурация и чувствительность компонентов к напряжению, скорость охлаждения и время выдержки, а также предыдущие изменения температур во времени. При высоких температурах срок службы отверженного силиконового эластомера зависит от времени и температуры. Как и ожидалось, чем выше температура, тем меньше времени материал будет оставаться пригодным для использования.

## Совместимость

Некоторые материалы, химикаты, отвердители и пластификаторы могут препятствовать отверждению гелей с присоединительным отверждением. Наиболее известные из них включают оловоорганические и другие металлоорганические соединения, силиконовый каучук, содержащий оловоорганический катализатор, серу, полисульфиды, полисульфони или другие серосодержащие материалы, ненасыщенные углеводородные пластификаторы и некоторые остатки флюса для пайки. Если подложка или материал вызывают сомнения в отношении потенциального замедления отверждения, рекомендуется провести маломасштабный тест на совместимость, чтобы определить пригодность для данного применения. Наличие жидкого или неотверженного продукта на границе раздела между сомнительной подложкой и отверженным гелем указывает на несовместимость и замедление отверждения.





# Редалид 160

## Ремонтопригодность

При изготовлении электрических/печатных узлов (электронных сборок) часто необходимо восстановить или отремонтировать поврежденные или неисправные узлы. С большинством несиликоновых жестких материалов заливки/герметизации удаление или ввод затруднены или невозможны без чрезмерного повреждения внутренней схемы. Силиконовые компаунды Редалид могут быть выборочно удалены с относительной легкостью, в зависимости от выбранного метода и техники удаления, а также выполненного ремонта или изменений, и отремонтированной области, повторно залитой дополнительным продуктом.

Чтобы удалить силиконовые эластомеры, просто отрежьте их острым лезвием или ножом, оторвите и удалите ненужный материал с места ремонта. Участки приклеенного эластомера лучше всего удаляются с подложек и схем механическим воздействием, таким как соскабливание или стирание, с участием жидкостей Редалид OS для набухания эластомера. Перед нанесением дополнительного компаунда на отремонтированное устройство придайте шероховатость поверхностям отверженного герметика абразивной бумагой, ополосните подходящим растворителем и высушите. Это улучшит адгезию и позволит отремонтированному материалу стать единой структурой с существующим компаундом. Силиконовые подслои не рекомендуются для приклеивания изделий к самим себе.

## Информация об упаковке

Для данного продукта доступно несколько размеров упаковки.

## Срок использования и хранение

Срок хранения указывается датой «Использовать до...», указанной на этикетке продукта. Требования к температуре хранения указаны на этикетке продукта. Необходимо принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание влаги на данные материалы. Контейнеры должны быть плотно закрыты, а свободное или воздушное пространство над продуктом в контейнере сведено к минимуму. Частично заполненные контейнеры следует продувать сухим воздухом или другими газами, такими как азот. Воздействие влаги может снизить адгезию и привести к образованию пузырей. Материалы компаунда, содержащие более высокие уровни наполнителей, которые хранились в течение длительного периода времени, обычно следует встряхивать или раскатывать перед смешиванием, чтобы предотвратить разделение и осаждение.

## Меры предосторожности при обращении

Информация о безопасности продукта, необходимая для безопасного использования, не включена в настоящий документ. Перед обращением с продуктом ознакомьтесь с паспортами продукции и безопасности, а также этикетками контейнеров по безопасному использованию, информацией о физической опасности и опасности для здоровья. Паспорт безопасности доступен на сайте [www.ostec-materials.ru](http://www.ostec-materials.ru), у вашего менеджера по продажам, а также при звонке в службу поддержки клиентов Остека.

Редалид 160  
Силиконовый эластомер

## Ограничения

Данный продукт не протестирован и не представлен как пригодный для медицинского или фармацевтического применения.

## Информация о воздействии на человека и окружающую среду

Для поддержки клиентов в их потребностях в безопасности продукции, у компании Остек имеется многофункциональная структура по обслуживанию продукта на всех этапах его жизненного цикла, а также команда специалистов по безопасности продукции и соблюдению нормативных требований в каждой области.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт [www.ostec-materials.ru](http://www.ostec-materials.ru) или проконсультируйтесь с представителем компании Остек.

## Информация об ограниченной гарантии – Пожалуйста, прочитайте внимательно

Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется достоверной и считается точной. Однако, поскольку условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо тестов клиента, чтобы гарантировать, что наши продукты безопасны, эффективны и полностью пригодны для предполагаемого конечного применения. Рекомендации по использованию не должны восприниматься как побуждение к нарушению какого-либо патента.

Единственная гарантия заключается в том, что наши продукты будут соответствовать торговым спецификациям, действующим на момент отгрузки.

Ваше исключительное средство правовой защиты в случае нарушения такой гарантии ограничивается возвратом покупной цены или заменой любого продукта, который, как было показано, не соответствует гарантии.

В максимально возможной степени, разрешенной применимым законодательством, Остек определенно отказывается от любых других явных или подразумеваемых гарантий пригодности для определенной цели или коммерческой пригодности.

Компания Остек не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки.

## Чем мы можем вам помочь сегодня?

Расскажите нам о ваших проблемах, трудностях с производительностью, конструкций и производством. Позвольте нам использовать наши знания в области материалов на основе силикона, знания в области применения и опыт обработки, чтобы работать для вас. Для получения дополнительной информации о наших материалах и возможностях посетите сайт [www.ostec-materials.ru](http://www.ostec-materials.ru).

Чтобы обсудить, как мы могли бы работать вместе для удовлетворения ваших конкретных потребностей, обращайтесь по электронной почте [materials@ostec-group.ru](mailto:materials@ostec-group.ru).



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33  
+7 (495) 788-44-44 | [ostec-materials.ru](http://ostec-materials.ru) | [materials@ostec-group.ru](mailto:materials@ostec-group.ru)